



СТЪКЛОТЕФЛОНОВО ФОЛИО С ЕДНОСТРАНЕН ЛЕПИЛЕН СЛОЙ СТАНДАРТНА СЕРИЯ

ОЗНАЧЕНИЕ (Модел)	ТЕГЛО g/m	Съдържание на PTFE %	Дебелина mm	Диелектрична якост kV	Якост на опън N/cm	Температурна устойчивост °C
	NF EN ISO2286.2		NF EN ISO 2286.3	NF EN 60243.1	NF EN ISO 1421	
TISOFLON 3 AD	130	61	0.070	2.1	160X120	-150 to + 260
TISOFLON 5 AD	250	58	0.120	3.7	260X230	- 150 to + 260
TISOFLON 6 AD EXTRA SMOOTH	290	63	0.135	5.0	260 X 230	-150 to + 260
TISOFLON 10 AD	470	58	0.230	4.9	500 X 360	- 150 to + 260
TISOFLON 14 AD	630	52	0.310	5.1	710 X 560	- 150 to + 260

Горните стойности са типични и не представляват минимума на спецификацията.