



СТЪКЛОТЕФЛОНОВО ФОЛИО СТАНДАРТНА СЕРИЯ

Означение (модел)	ТЕГЛО g/m ²	СЪДЪРЖАНИЕ НА PTFE %	ДЕБЕЛИНА mm	ДИЕЛЕКТРИЧНА ЯКОСТ KV	ЯКОСТ НА ОПЪН N/cm
	NF EN ISO2286.2		NF EN ISO 2286.3	NF EN 60243.1	NF EN ISO 1421
TISOFLON 3 i	115	60	0.068	2.1	160X120
TISOFLON 5 i	240	57	0.115	3.7	260X230
TISOFLON 6i	270	60	0.128	5.00	260X230
TISOFLON 10 i	455	57	0.215	4.9	500 X 360

Горните стойности са типични и не представляват минимума на спецификацията.